



BOSTIK

Cementone SBR

Stiprina un hidroizolē javas maisījumus

Datums: 2020. gada 21. augusts

Datu lapas Nr.: TDSO0320

JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

Ideāli piemērots sasaistei un gruntēšanai

Uzlabo ūdens, ķīmisko un nodilumizturību

Paredzēts ūdensnecaurlaidīgam apmetumam, grīdu segumiem un klājumiem

PIELIETOJUMS

Bostik SBR padara sīkstākus, hidroizolē un uzlabo ķīmisko un nodilumizturību apmetumiem, grīdām un javām. Tas ir lielisks universāls gruntēšanas un sasaistes līdzeklis, kas īpaši piemērots lietošanai āra darbos. Bostik SBR var izmantot ūdensnecaurlaidīgiem apmetumiem, grīdas klājumiem, kā arī apmetuma sasaistei un uzsūkšanās kontrolei. Produkts ir īpaši modificēts stirola-butadiēna kopolimēra latekss cementam un javai.

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

Krāsa	Pienbalta
Forma	Šķidrums
Īpatnējais svars	Aptuveni 1.0
Sastāvs	Modificēts stirola-butadiēna kopolimēra latekss
Produkta kodī	30812496 (5L x 4); 30812495 (25L)
Uzglabāšana	Līdz 24 mēnešiem no ražošanas datuma oriģinālā, neatvērtā iepakojumā vēsos, sausos apstākļos no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Transportēt vertikāli.

TIPISKIE VEIKTSPĒJAS DATI (aptuvenie)

Lietošanas temperatūra	no +5°C līdz +40°C
Maisījuma proporcijas	Maisījuma attiecība ir atkarīga no veicamā darba veida. Detalizētu informāciju skatīt attiecīgajā lietošanas sadaļā.
Tīrīšana	Uzreiz pēc lietošanas tīriet instrumentus un aprīkojumu ar ūdeni. Sakalstu produktu ir grūti notīrīt.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGI: Pirms lietošanas iepazīstieties ar Drošības datu lapu

SAGATAVOŠANA

Bostik SBR ir izstrādāts darbam ar Portlandcementu: **CEM I** un Portland-filtru pelnu cementu: **CEM II/B-V**. Citiem cementa veidiem, piemēram, Portlandcements-kaļķakmens cementam **CEM II/A-LL**, ieteicams veikt nelielu izmēģinājumu, lai noteiktu optimālās maisījuma proporcijas, jo cementa un smilšu veidi var atšķirties.

SVARĪGI: Nelietojiet betonā, kas ir strukturāls, t.i., nesošs, stiegrots, iepriekš nospriegots vai tvaicēts. Darbus nedrīkst veikt temperatūrā, kas zemāka par +5°C, vai ja ir gaidāms, ka temperatūra noslīdēs zem šīs robežas. Nodrošiniet, lai materiāli un procedūras atbilstu attiecīgajiem standartiem. Nepārsniedziet norādītās proporcijas un nepārmaisiet. Nelietojiet kopā ar citiem piemaisījumiem. Nepievienojiet kaļķu bāzes maisījumiem. Neizmantojiet ar augsta alumīnija satura, sulfātizturīgu vai īpaši ātri cietējošu cementu. Veicot apmešanu, aizsargājiet apmetumu no pārāk ātras izžūšanas. Šis produkts nav tvaika necaurlaidīgs, tādēļ konstrukcijās jāieestrādā piemērota mitruma izolācijas membrāna. Pārlicinieties, ka pamatne ir pietiekami izturīga, lai izturētu jebkura uzklājamā klājuma vai apmetuma svaru.

- Pārlicinieties, ka visas maisījuma sastāvdaļas un darba temperatūra ir virs +5°C.
- Smiltīm un pildvielām jābūt sausām, ar labu granulometrisku sastāvu, tīrām un jāatbilst attiecīgajiem standartiem. Pildvielām jābūt bez putekļiem.
- Pārlicinieties, ka virsmas ir izturīgas, tīras, sausas un brīvas no taukiem, eļļas, krāsas, cementa piena

(laitance), drupaniem materiāliem un jebkādiem citiem virsmas piesārņotājiem.

- Sagatavojiet virsmu, izmantojot skrāpēšanu (*scabbling*), vakuumstrūklas apstrādi vai frēzēšanu.
- Visos lietošanas veidos pirms atbilstošās SBR sasaistes suspensijas (*bonding slurry*) uzklāšanas samitriniet porainas virsmas. Pārliecinieties, ka darba temperatūra ir virs +5°C.

UZKLĀŠANA

- Pirms lietošanas labi sakratīt.

SVARĪGI: Nepārmaisiet un pārlietu neapstrādājiet ar ķelli maisījumus, kas modificēti ar Bostik SBR.

SASAISTES SUSPENSĪJA (*BONDING SLURRY*): Grīdas klājumiem, virskārtām, apmetumiem un pārklājumiem

- Sajauciet 2 daļas cementa ar 1 daļu SBR pēc tilpuma līdz stingrai, ar otu uzklājamai konsistencei. Nepievienojiet ūdeni.
- Vienmērīgi uzklājiet uz samitrinātas virsmas 1 mm līdz 2 mm biežumā.
- Uzklājiet grīdas klājumu, virskārtu, apmetumu vai pārklājumu, kamēr suspensija vēl ir lipīga (tas parasti aizņem no 20 līdz 40 minūtēm).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālāk sniegtie ieteikumi ir paredzēti tikai orientācijai un tie nav uzskatāmi par specifiskāciju.

GRĪDAS VIRSKĀRTAS UN KLĀJUMI:

- Sajauciet un uzklājiet tālāk norādītos maisījumu sastāvus atkarībā no nepieciešamā biežuma

Biezumam <12 mm:

PĒC SVARA		PĒC TILPUMA	
Cements	25kg	Cements	1 daļa
Smilts	62.5kg	Smilts	2 daļas
SBR	5litri	SBR:Ūdens=	1:1
Ūdens*	5litri		

Biezumam >12 mm:

PĒC SVARA		PĒC TILPUMA	
Cements	25kg	Cements	1 daļa
Smilts	75kg	Smilts	2.5 daļas
SBR	5litri	SBR:Ūdens=	1:1
Ūdens*	5litri		

* - Sausiem smilšu maisījumiem ieteicams pievienot 5 litrus ūdens. Ja mazgātās asās smiltis ir mitras, attiecīgi samaziniet ūdens daudzumu.

- Uzturiet maisījumu tikai tik mitru, lai panāktu labu sablīvējumu. Ātri pabeidziet apstrādi, izmantojot tērauda ķelli

Ārējie ūdensnecaurlaidīgie apmetumi virs zemes līmeņa:

- Uzklājiet sasaistes suspensiju (*bonding slurry*), apstrādājiet to ar birsti vai rullīti, lai izveidotu faktūru (*stipple*) labākai sasaistei, un ļaujiet nožūt.

- Pēc tam uzklājiet otru sasaistes suspensijas kārtu taisnā leņķī pret pirmo un atkal izveidojiet faktūru sasaistei

APMETUMA KĀRTAS MAISĪJUMS:

Cements	25kg
Asas, mazgātas smiltis	75kg
SBR	5litri
Ūdens	5litri

- Sausiem smilšu maisījumiem pievienojiet līdz 5 litriem ūdens. Ja smiltis ir mitras, attiecīgi samaziniet ūdens daudzumu
- Uzklājiet pirmo apmetuma kārtu, kamēr otrā suspensijas kārtā vēl ir lipīga, vismaz 6 mm biežumā.
- Ne vēlāk kā pēc 8 stundām uzklājiet otro apmetuma kārtu, kuras maksimālais biežums ir 6 mm.
- Ja ir pagājušas vairāk nekā 8 stundas, starp kārtām uzklājiet sasaistes suspensiju (*bonding slurry*)
- Nākamās 48 stundas neļaujiet virsmai izžūt, pārklājot to ar polietilēna plēvi vai, kad tā kļuvusi sākotnēji stingra, apsmidzinot ar ūdens miglu

CITI PIELIETOJUMA VEIDI

Iesūkšanās kontrole

- Sajauciet 1 daļu SBR ar 4 daļām ūdens. Uzklājiet uz virsmas ar otu un ļaujiet nožūt

TĪRĪŠANA

- Tūlīt pēc darba pabeigšanas nofūri instrumentus un aprīkojumu ar ūdeni. Sacietējušu produktu ir ļoti grūti noņemt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANĀ

Ja nepieciešama informācija par pielietojuma veidiem, kas šeit nav minēti, lūdzu, sazinieties ar tehnisko pakalpojumu nodaļu pa tālruni +44 (0)1785 272625 vai apmeklējiet vietni www.bostik.com/uk, lai saņemtu padomu.

Ieteikumi un priekšlikumi ir sniegti tikai informatīvos nolūkos, jo lietošanas apstākļi ir pilnībā ārpus mūsu kontroles.

Informāciju par veselības aizsardzības un darba drošības norādījumiem, pirmās palīdzības pasākumiem, kā arī instrukcijas par produkta noplūdi un likvidēšanu skatiet atsevišķā **Bostik SBR** Drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.erkulis.lv vai www.bostik.com/uk.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 (0) 1785 272625

